

CerPlus® P105 取扱説明書

業務用木材表面処理剤

1. 製品について

CerPlus® P105 は、木材表面の紫外線による色調変化を抑え、撥水性を付与する水系表面処理剤です。

撥水性により水分の浸入を抑え、水分に依存する黒カビ・菌類等の生育を抑制します。

本製品は顔料を含まない透明な処理剤ですが、木材によっては塗布後に本来の褐色が濃く見えることがあります。施工前に目立たない部分又は試験片で色調を確認してください。

本製品は殺生物剤ではありません。

2. 使用前に必ず確認してください

本製品は業務用です。

使用前に本説明書及び安全データシート（SDS）を確認してください。

推奨塗布方法は刷毛又はローラーです。

希釈せず、原液のまま使用してください。

他の製品との混合は評価していません。

スプレー塗布は推奨していません。

木材表面処理以外には使用しないでください。

3. 塗布する木材の状態

乾燥した無塗装の木材表面に塗布してください。

新しい木材のほか、表面を再生した木材にも使用できます。

木材の種類や表面状態により、吸込み量や塗布後の色調が異なります。抽出成分の多い木材では褐色が強く現れることがあるため、全面施工前に小面積で試験塗布してください。

4. 塗布方法

1. 塗布面が乾燥した無塗装木地であることを確認します。
2. 目立たない部分又は試験片に塗布し、色調・外観を確認します。
3. CerPlus® P105 を希釈せず原液で、刷毛又はローラーを使って均一に塗布します。
4. 塗布後は十分に乾燥させます。

塗布面積の目安：5～10 m²/L

木材の種類、表面仕上げ及び吸込みにより異なります。

5. 乾燥後の仕上げ

CerPlus® P105 は単独で使用できます。

十分に乾燥した後は、一般的な木材用塗料やワニス等を上塗りできます。

上塗り材との適合性は、実際に使用する組合せで事前に小面積を確認してください。

6. 施工時の安全上の注意

取扱い場所は十分に換気してください。

ミスト、蒸気及びスプレーを吸入しないでください。

皮膚及び眼との接触を避け、次の保護具を使用してください。

- ・適切な保護手袋、保護衣及び保護眼鏡
- ・ミスト等が発生する場合又は換気が不十分な場合は、作業条件に適した呼吸用保護具

取扱い後は手をよく洗ってください。

使用中は飲食又は喫煙をしないでください。

詳しい危険有害性情報及び保護措置は、CerPlus®P105 の SDS を確認してください。

7. 応急措置

眼に入った場合 直ちに水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズは容易に外せる場合は外し、洗浄を続けてください。眼の刺激が続く場合は、医師の診察・手当てを受けてください。

皮膚に付着した場合 汚染された衣類を脱ぎ、多量の水と石けんで洗ってください。刺激が生じた場合は、医師の診察・手当てを受けてください。

吸入した場合 新鮮な空気のところへ移し、呼吸しやすい姿勢で休息してください。呼吸に異常がある場合又は気分が悪い場合は、医師の診察・手当てを受けてください。

飲み込んだ場合 口をすすぎ、無理に吐かせないでください。意識があり安全に飲める場合は水を飲ませ、症状がある場合は医師の診察・手当てを受けてください。

8. 処理した木材を後日研磨・切削する場合

CerPlus®P105 で処理した木材を乾燥後に研磨・切削すると、酸化セリウムを含む粉じんが発生することがあります。

粉じんが発生する作業では、十分な換気又は集じんを行い、作業条件に適した防じん用呼吸用保護具と保護眼鏡を使用してください。

9. 保管

容器を密閉し、換気の良い場所で保管すること。関係者以外が立ち入れない場所で保管すること。また、凍結させず、強酸化剤、還元性物質及びアルカリとの接触を避けてください。

10. 漏出した場合

皮膚及び眼との接触を避け、必要な保護具を着用してください。

可能であれば漏出を止め、砂、土等の不活性吸収材で吸収し、密閉可能な容器に回収してください。

残液及び洗浄水は、排水設備、河川、水路又は土壌へ直接流さないでください。

11. 廃棄

内容物、残液、洗浄水及び容器は、廃棄物処理法、地方公共団体の条例等に従って適正に処理してください。

残液や洗浄水を排水設備、河川又は土壌へ直接廃棄しないでください。

必要に応じて、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託してください。

12. メンテナンス・再処理

CerPlus®P105 を塗布した木製品も、屋外で長期間使用すると、日射・風雨等により徐々に表面の色調が変化します。

表面がグレー色に変化し、再処理する場合は、次の方法で行います。

1. 木材表面を水又は中性洗剤で洗浄し、汚れを除去します。
2. 木材を十分に乾燥させます。
3. 乾燥した木材表面に CerPlus® P105 を再塗布します。

再処理の時期は、木材表面の状態を見て判断してください。

13. 輸入販売元

池上産業株式会社

〒729-0105 広島県福山市南松永町 4-2-36

TEL : 084-933-8856